

STYRO-BOND SW

0-10 mm Gipszes Glett

Készre kevert, extra finom szemcseszerkezetű, extra fehérségű glettelőgipsz, beltéri felhasználásra 0 - 10 mm vastagságig.

Alkalmazási terület: a magas minőségű STYRO-BOND® glettelőgipsz felhasználható új és régi falak, mennyezetek, beton, Pórusbeton, téglá és vakolt felületek glettelésére. Kiválóan alkalmas gipszkarton lapok felületének glettelésére és hézagolásra, hézagoló csík alkalmazásával. Továbbá alkalmas felületkiegyenlítésre, vakolathibák és repedezett felületek, valamint furatok, dübelek helyének kitöltésére. A STYRO-BOND® glettelőgipsz, 0 - 10 mm vastagságban vízmentes helységekben vékonyvakolatként is felhasználható. A glettelte falfelület teljes kiszáradás után megfelelő keménységű, repedésmentes lesz, ami jól csiszolható, festhető és tapétázható.

Felület előkezelése: a glettelendő falfelületnek szilárdnak, száraznak (max. 3% nedvességtartalom), por-, zsír- valamint festék és egyéb szennyeződéstől mentesnek kell lennie. Erősen nedvszívó alapfelületek tapadásjavítását, nedvszívás kiegyenlítését **STYRO-BOND® HO** univerzális mélyalapozóval végezzük.

Felhasználási útmutató: az alapfelület előkezelését követően tegyünk egy tiszta keverőedénybe kb. 11,25 liter tiszta vizet (1 kg gletthez kb. 0,45 liter víz), majd (gépi keverő berendezéssel) keverőszárral a zsák tartalmát csomómentes masszává keverjük. Szükség esetén, kisebb mennyiség bekeverésekor a fenti keverési arányt tartsuk be. A keverést spaknival vagy vakolókanállal is végezhetjük. Pár perc pihentetés után újból átkeverjük, majd a glett anyagot fém, rozsdamentes glettvassal hordjuk fel és azzal is simítsuk el. A felületre, megfelelő száradása után vihetjük fel rá a második réteget. Amennyiben vékony rétegben visszük fel, 1 órán belül akár több réteget is felvihetünk egymás után. Az első réteg a nagyobb repedések és egyenetlenségek javítását, míg a második réteg a felület végleges sima felületét adja. Kiszáradás után a felület nagyon jól csiszolható, igény szerint, 100-as csiszolópapírral végezzük. A további munkafázisokat (festést, tapétázást) csak az anyag megfelelő száradása után kezdjük el. A glettelőgipsz felhasználása +5 °C hőmérséklet alatt nem ajánlott. A glett végleges fehér színét, teljes száradás után éri el.

Műszaki és Fizikai jellemzők:

Anyagszükséglet: 0,8 - 1 kg/m²/1 mm

Keverővíz mennyisége: 0,45 l/kg, 11,25 l/25 kg

Pihentetési idő: kb. 5 perc

Bedolgozhatóság: 50 - 70 perc

Tapadási szilárdság: min. 0,2 N/mm²

Maximális rétegvastagság: 1 rétegben 10 mm

Alkalmazási körülmények: + 5 °C és + 25 °C között

Eltartható: bontatlan zsákban a gyártástól számított 12 hónapig

Gyártási idő: a zsák oldalán található

Származási hely: EU

Vizsgáló hely: TÜV SÜD KERMI Kft - R-206712