

STYRO-BOND FIX C2 TE

VÉKONYÁGYAS FLEXIBILIS CSEMPE- ÉS JÁRÓLAP RAGASZTÓ

Cementbázisú, gyárilag előkevert flexibilis, feszültségmentes, víz- és fagyálló, élelmiszerbarát ragasztóhabarcs, vékonyágyazású burkolatragasztáshoz kül- és beltérben

Feldolgozási útmutató

Alkalmazási terület: A STYROBOND FIX csemperagasztó alkalmas kerámia-csempék, burkolólapok, mozaikok, természetes és műkövek, építőlemezek hőszigetelő lemezek szokásos építőipari aljzatokra történő ragasztására kül- és beltérben. Ajánlott továbbá még megfelelő kellősítéssel min. 7 napos cementbázisú vakolatra, gipszvakolatra, gipszkartonra, gipszfalra. Különösen alkalmas kis vízfelvételű (0,5% alatti) kerámialapok, természetes és műkövek ragasztására, illetve ahol ezt a fokozott statikus vagy hőterhelésből adódó igénybevételek megkövetelik (pl. padló- és falfűtés, teraszburkolat, úszómedencék, ipari burkolatok, homlokzatok, kenhető szigetetések stb.).

Nem alkalmazható: fára, fémre és műanyagra történő ragasztáshoz, valamint a cementkötésű aljzatokban a zsugorodás teljes befejeződése előtt.

Alapfelület: A STYROBOND FIX csemperagasztó felhordható cement- és gipszkötésű alapfelületekre (gipsz-, cement-, mész-cementvakolatok, beton, gázbeton, gipszkarton) poliészter, keményhablemez, homokolt kent- epoxiszigeteléssel ellátott felületekre. Az alapfelületnek szilárdnak, zsugorodás- és feszültségmentesnek, por-, zsír-, olaj-, valamint festék és egyéb leválasztórendszer maradványoktól, sókiválástól mentesnek lennie. Padlófűtéshez aljzatbetonnak burkolás előtt min. 20 naposnak kell lennie és a szabványos felfűtési cikluson kell átesnie.

Felület előkezelés: Nedvszívó alapfelületek előkezelését, pormentesítését, tapadásjavítását, nedvszívás kiegyenlítését STYROBOND HO Univerzális alapozóval végezzük.

Feldolgozás: Az alapfelületek előkezelése után a műszaki ismertetőben leírt keverési arány betartásával adagoljuk a csemperagasztót a keverővízhez, gépi keverő-berendezéssel (fúrószállal) csomómentes masszává keverjük, 5 percig pihenni hagyjuk, majd újból átkeverjük, feldolgozási időn belül dolgozzuk fel. A STYROBOND FIX csemperagasztót fogazott glettvassal egyenletes rétegvastagságban hordjuk fel a felületre és a burkoló lapokat ragasztási időn belül, enyhén eltolva, a felületre nyomást gyakorolva helyezük fel. Ragasztós éleket, nedves szivaccsal azonnal tisztítsuk meg. Az előírt nyitott időt feltétlenül tartsuk be, túllépés esetén (bőrösödés) szedjük vissza a felhordott csemperagasztót és pótoljuk újjal. Közvetlen napsugárzásnak kitett felületeken a ragasztási idő lerövidül.

Lapok beágyazásának mértéke a ragasztóágyba:

- beltérben: legalább 65%-os
- kültérben: legalább 90%-os legyen.

Különösen fagyveszélyes, erős vízterhelésnek kitett felületeknél, valamint 30X30 cm-nél nagyobb burkolólapoknál, a teljesen üregmentes burkolatragasztás és a jobb felfekvés érdekében a burkolólapok hátoldalát is kenjük meg csemperagasztóval, valamint kültéren

biztosítsunk a burkolatnak min. 1% lejtést. Az elkészült burkolatot csapadéktól és fagytól 24 órán keresztül takarással védeni kell. Nagyobb terhelést csak 7 nap után vigyünk a burkolatra.

Műszaki adatok (20°C és 65% páratartalom esetén):

Ragasztó rétegvastagsága: max. 4 mm

Anyagszükséglet: 1,2 – 3 kg / m² a csempétől és az aljzattól függően

Vízszükséglet: 0,3 liter víz 1 kg csemperagasztóba

Pihentetési idő: 3 perc

Bedolgozhatóság: kb. 2 óra

Korrigálhatóság: kb. 5 perc

Lecsúszás mértéke: 0 mm

Kötésidő/járhatóság: 24 óra után

Feldolgozási hőmérséklet: +5 C aljzat és léghőmérséklet mellett

Eltartható: bontatlan állapotban, fa raklapon tárolva max. 12 hónapig

S56: Csatornába vagy környezetbe juttatni nem szabad. Az anyagot a kijelölt gyűjtőhelyre kell vinni. S36: Megfelelő védőruházatot kell viselni.