

A termék rövid leírása:

Poliuretán alapú, egykomponensű, hab. A környezet számára ártalmatlan hajtógázt tartalmaz.. Nedvességre reagál.

Kiszerezési egység:

750 ml, 12 db/karton

Tulajdonságok:

- könnyen feldolgozható
- nagy a kihozatal
- kitölti az egyenetlenségeket
- gyorsan átkeményedik
- formatartó
- hőszigetelő
- jó tapad többféle alapra
- utánnnyomásmentes
- öregedésálló
- fagyálló

Alkalmazási terület:

- Polisztirol hőszigetelő lapok ragasztása bitumen alapokra
- Polisztirol hőszigetelő elemek ragasztása és tömítése pl. tetőtérben
- Jól tapad betonra, falazatra, vakolatra, fára, fémre, bitumentartalmú rétegekre

A felület előkészítése:

A felület legyen tiszta, elválasztóanyagoktól mentes és tapadóképes. Port zsírt olajat és laza rétegeket távolítsuk el. A flakont használat előtt jól rázzuk fel. A tapadófelület 0 °C felett legyen a kikeményedés alatt.

Feldolgozás:

A habot függőlegesen kb. 2 cm-es csikokban hordjuk fel kb . 25 cm-es távolságban a falra vagy a hőszigetelő lapokra.

1-3 perc után nyomjuk a falra, gyengén simítva igazítsuk el és biztosítsuk lecsúszás ellen.

A keletkező közbenső és záró hézagokat is töltsük ki ragasztóhabbal.

Pincefal esetén legkésőbb 2 héten belül fel kell tölteni földdel a felületet.

Anyagszükséglet:

Egy flakon kb. 10-13 m²-re elegendő.

Fontos utasítások:

Csak jól szellőztetett helyen használható.

Gyermekek kezébe nem kerülhet.

Az aeroszolt nem szabad belélegezni.

Kerüljük a szemmel és a bőrrel történő érintkezést.

Használat közben viseljünk védőkesztyűt, mert a hab erősen ragaszt és a kikeményedés után már csak mechanikus úton távolítható el.

Tisztítás:

A friss habot MESTER Purhab Tisztítóval le lehet törölni. A megkeményedett habot mechanikus úton lehet eltávolítani vagy MESTER Purhab, Festék eltávolítóval.

Műszaki adatok:

Megkötés előtt:

Bőrképződési idő (23 °C, 65 % rel. páratart.)	kb. 8 perc
Fajsúly	15-25 kg/m ³
Feldolgozási hőmérséklet (flakon)	+ 10°C - + 30 °C
Feldolgozási hőmérséklet (környezet)	+ 3 °C
Szavatossági idő (eredeti zárt állapotban)	12 hónap (20 °C)

Megkötés után:

Hőállóság	-40 °C és + 80 °C (rövid ideig + 120 °C)
Kiadósság	38 liter/750 ml
Nyomószilárdság (DIN 53421)	7 N/cm ²
Tűzvédelmi osztály DIN 4102	B3
Vágthatóság	30 perc (2 cm szélességnél)

Biztonsági szempontok:

A termék használata a diizocianátokra már érzékeny személyeknél allergiás reakciót válthat ki. Asztmában, ekcémában vagy bőrbetegségben szenvedő személyek kerüljék az érintkezést termékkel, a bőrrel való érintkezést is beleértve. A terméket elégtelen szellőzési feltételek mellett csak megfelelő (azaz az EN 14387 szabvány szerinti A1 típusú) gázsűrő betéttel ellátott gázmaszkot viselve szabad használni. Izocionátot tartalmaz. Allergiás reakciókat okozhat.

G, H, EUH mondatok:

- H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
- H315 Bőrirritáló hatású.
- H319 Súlyos szemirritációt okoz.
- H334 Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat.
- H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
- H351 Feltehetően rákot okoz
- H362 A szoptatott gyermeket károsíthatja.
- H335 Légúti irritációt okozhat.
- H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.
- H413 Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra.

A Műszaki adatlap kibocsájtása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkor helyi körülményekhez kell igazítani. Kérjük a felhasználót, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk felelősséget.

A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a termékkel érintkező más anyagok (aljat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e károsodást, nem kívánt elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék tulajdonságaiban. Indokolt esetben a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő más anyagok gyártójával/forgalmazójával felvegye a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség kérdését. Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésükre.