

Műszaki adatlap

Rimano Plus A MSZ EN 13279-1



Jellemző tulajdonságok:	Extra fehér, univerzális felületkiegyenlítő.
Felhasználási terület:	Gipszbázisú felületkiegyenlítő portermék beltéri felhasználásra.
Tűzvédelmi osztály:	A1
Páradiffúziós ellenállási szám	$\mu = 6$ (nedvesen); $\mu = 10$ (szárazon)
Termékcsoport:	Gipsz kötőanyagok és vakolóhabarcsok

Termék tulajdonságok:	Extra fehérség, tökéletes felületfestéshez, ami gazdaságos festékfelhasználást tesz lehetővé. Jó tapadás. Repedés- és zsugorodásmentes felület. Könnyű és egyszerű bekeverés. Festhető. Széleskörű felhasználhatóság. Gipszbázisú felületkiegyenlítő portermék beltéri felhasználásra.
Összetétel:	Gyárilag előállított, finom szemcsés száraz gipszkeverék kötés- és tapadásjavító adalékokkal.
Kiszerezések	5 kg; 12,5 kg; 25 kg
Bekeverési arány	1 liter víz/ 1/2 kg gipsz
Anyagszükséglet	0,95 kg/m ² /mm
Bedolgozhatósági idő	kb. 60-90 perc
Javasolt felhordási vastagság	0-10 mm, alapfelülettől függően
Alapfelület előkészítése:	A megmunkálendő felületről a laza, porózus részeket, valamint a port és bármi egyéb szennyeződést távolítsuk el, hogy az alapfelület tiszta és szilárd legyen. Anyagfelhasználás előtt a felületet enyhén nedvesítsük be. A betonfelületen való felhasználás előtt Rikombi-Kontakt kötőhíd alkalmazása javasolt.
Bekeverés:	A szükséges vízmennyiséget öntsük tiszta edénybe (1 rész vízhez 2 rész gipszpor keverék). Javasoljuk, hogy a poranyagot már a zsákban előzetesen lazítsuk fel kézzel. A vízbe szórjuk bele lassan és egyenletesen a megfelelő mennyiségű Rimano Plus terméket, amíg a felszínen csak kevés víz látható. Kb. 5 perc beszívódási idő után kézzel vagy keverőszárral csomómentes, krémes pasztává keverjük. A képlékenység változtatható vízmennyiség hozzáadásával. A keverés befejezése után már ne adjunk hozzá gipszkeveréket vagy más idegen anyagot. Ne keverjünk be több anyagot, mint ami 1,5 órán belül felhasználható. 1 kg Rimano Plus A bekeverésével 1,5 kg felhasználásra kész felületkiegyenlítő masszát kapunk.
Hasznos tanácsok:	Dübel vagy tipli az anyag teljes szilárdulása után, 24 óra elteltével terhelhető. A bedolgozáshoz mindig használjunk tiszta szerszámokat és edényeket. Az erre vonatkozó előírásokat és szabványokat be kell tartani. Alkalmazása ne ajánlott 5 °C alatti hőmérséklet esetén. A papírcsomagolás újrahasznosítható a teljes kiürítés után.

Felületképzés	<p>Kiváló alapfelület festés és tapétázás számára.</p> <p>Festeni vizes hígítású (diszperziós) festékekkel javasoljuk, amely páraáteresztő. Nem felelnek meg az ásványi alapú festékek (mész, vízüveg, szilikát). Szilikátos diszperziós festékek csak akkor alkalmazhatók, ha gyártójuk garantálja azok megfelelőségét gipsz alapú lapokhoz, és alkalmazásukhoz pontos utasításokat közöl. Amennyiben ezeknek a festékeknek egyéb tulajdonsággal is rendelkezniük kell (pl.: lemosható festék), ezeket a gyártónak is garantálnia kell.</p> <p>Figyelje és kövesse a festék- és tapétaragasztó gyártók és forgalmazók használati utasításait.</p> <p>Csempeburkolat alá nem alkalmas.</p>
Tárolási információ:	<p>Fedett, nedvességtől védett helyen tároljuk.</p> <p>A megkezdett zsákokat visszazártan tároljuk és 3 hónapon belül használjuk fel.</p>
Szavatossági idő:	<p>Gyártástól számított 12 hónap, bontatlan zsákban.</p>