

STYRO-BOND

GIPSZES BELTÉRI VÉKONYVAKOLAT 3-6 mm VASTAGSÁGIG, BELTÉRI HASZNÁLATRA

Termék

Gipsz alapú, speciális, modern vékonyvakolat beltéri falfelületekre.

Összetétel

Természetes gipsz kötőanyagot, ásványi töltőanyagokat, valamint modifikátorokat tartalmazó száraz keverék.

Alkalmazási terület

Gipszes vékonyvakolat, sík nedvszívó falfelületek vékonyvakolására, glettelésére. A kapott felület jól csiszolható, könnyen megmunkálható. A STYRO-BOND 3-6 mm BELTÉRI VÉKONY VAKOLAT alkalmazásával festés és tapétázás alá, tökéletes felület alakítható ki. Nem alkalmazható fa, fém és műanyag falfelületeken.

Bedolgozhatóság

kb. 60 perc

Rétegvastagság

3-6 mm

Anyagszükséglet

0,9 kg/m²/1 mm

Alap előkészítése

A STYRO-BOND 3-6 mm BELTÉRI VÉKONY VAKOLAT alapja legyen egyenes, erős, stabil, száraz (max. nedvességtartalom 3%), ne legyen fagyos. Mentesszen a régi festékbevonatoktól és egyéb más, a gipsz tapadását gyengítő szennyeződéstől. Az alapfelületet előre elő kell készíteni. Gipszvakolatok és előre gyártott gipszelemek nem igényelnek alapozást. Gipszkarton lapok esetében a gyártó ajánlását kell betartani. Nagyon erősen nedvszívó felületek esetében ajánlott a STYRO-BOND HO UNIVERZÁLIS MÉLYALAPOZÓ alkalmazása.

A massa bekeverése

A száraz keveréket szórja egyenletesen az előzetesen kimért - kb. 0,70 liter víz 1 kg gipszhez - vízmennyiséget tartalmazó edénybe és hagyja állni 3-5 percig, majd keverje össze kézzel vagy géppel csomómentes homogén masszává. A massa a bekeverést követően azonnal használható és kb. 60 percig bedolgozható. A felhasználatlan habarcs a kötés megkezdése után nem alkalmas vízzel történő újrakeverésre, el kell távolítani a keverőedényből, mert lerövidíti a következő keverés kötési idejét.

Felhasználás módja

Az előkészített glett anyagot rozsdamentes acél simítóval kell felvinni. Az esetleges pontatlanságokat teljes száradás után vékonyan glettelve újra, és csiszolja le. A száradás során kerülni kell a közvetlen napsütést és huzatot, azonban biztosítani kell a helyiség megfelelő szellőzését. Alkalmalmazása nem ajánlott 5 °C alatti hőmérséklet esetében. Valamennyi, a vakolattal közvetlenül érintkező acél elemet megfelelő korrózióvédelemmel kell ellátni. Ne vakoljon átfagyott felületet.

Kiszerezés

Papírzsák 25 kg

Raklap 1050 kg, 42 db/raklap

Tárolás és szállítás

A szavatossági idő a csomagoláson jelzett gyártási időtől számított 12 hónap. Az anyagot légmentesen zárt zsákokban, száraz körülmények között, raklapokon kell szállítani és tárolni. Védeni kell a nedvességtől. A fenti utasítások be nem tartása befolyásolhatja a termék rendeltetésszerű paramétereit.

MŰSZAKI ADATOK

Keverési arányok:	kb. 0,70 l víz 1 kg száraz keverékhez kb. 17,50 l víz 25 kg száraz keverékhez
Kötési idő kezdete: elteltével	nem hamarabb mint 60 perc
Kötési idő vége:	nem több, mint 180 perc
Munkavégzési körülmények:	az alap és környezet hőmérséklete: +5 °C-tól +25 °C-ig a helyiség páratartalma max. 70%
Tapadás gipszkarton laphoz:	$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$
Hajlítószilárdság:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Nyomásszilárdság:	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Az alap és környezet hőmérséklete:	+5°C-tól +25°C-ig
Ömlesztett súly:	kb. 800 kg/m ³

Térfogatsúly:	kb. 1000 kg/m ³
Egy réteg maximális vastagsága:	2 mm