

# Baumit UniPrimer

## (Baumit Univerzális alapozó)



- A termék:** Feldolgozásra kész, szerves kötőanyagú alapozó. Tapadást elősegítő, nedvszívás-kiegyenlítő, lehetővé teszi a befejező réteg egységes színiaalakítását.
- Összetétel:** Szerves kötőanyag, szilikongyanta tartalmú emulzió, ásványi töltőanyagok, adalékszerek, víz.
- Felhasználás:** Kül- és beltérben használatos alapozó különböző befejező rétegek felhordása előtt:
- Baumit NanoporTop*  
*Baumit ArtlineTop*  
*Baumit SzilikonTop*  
*Baumit SzilikátTop*  
*Baumit GranoporTop*  
*Baumit Nemes Vakolat*  
*Baumit Nemes Vakolat Extra*  
*Baumit Nemes Vakolat Szórt*  
*Baumit Nemes Vakolat Speciál*  
*Baumit MozaikTop vakolatok* alkalmazása esetén.
- Műszaki adatok:**
- |                         |   |
|-------------------------|---|
| Sűrűség:                | kb. 1,65 kg/dm <sup>3</sup>   |
| Szilárd anyag tartalom: | kb. 70 %  |
| pH-érték:               | 8   |
| Anyagszükséglet:        | kb. 0,20-0,25 kg/m <sup>2</sup> tapasztolt felületen<br>kb. 0,40 kg/m <sup>2</sup> vakolat felületen<br>minden egyes réteg esetén |
| Szín:                   | Fehér   |
- Veszélyességi besorolás:** Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a [www.baumit.hu](http://www.baumit.hu) honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.
- Tárolás:** Száraz, hűvös, fagymentes helyen lezárva 12 hónapig tárolható. A megkezdett vödört jól lezárva kell tartani.
- Minőségi garancia:** MSZ EN 15824 szerint
- Kiszerezés:** 5 és 25 kg-os műanyag vödörben.
- Alapfelület:** Az alapfelület legyen teherbíró, tiszta, laza részekről mentes, száraz, fagy-, kivirágzás-, és pormentes, ne legyen víztaszító.

**Alkalmas:**

- Hőszigetelő rendszerek ragasztótapasz rétegére
- Mész, mész-cement és cement vakolatokra
- Beton és más ásványi alapfelületekre (tapaszokra)
- régi, jó tapadású ásványi, szilikát- és diszperziós alapozókra és vakolatokra
- Mész-gipsz, gipsz-mész és gipsz vakolatokra

**Nem alkalmas**

- friss mészvakolatokra
- műanyagokra, lakkozott felületekre ill. olajos és enyves festékekre
- krétás ill. porló felületeket mechanikusan tisztítsuk meg
- beton felületekről a zsululeválasztó olajat forró gőzzel vagy speciális zsuluolaj eltávolítóval tisztítsuk le
- szennyeződött és/vagy algás felületek: mechanikus tisztítás vagy forró gőzzel ill. speciális anyagokkal (Baumit Felújító Oldat) való kezelés
- rossz tapadású, málló ásványi bevonatok: mechanikusan eltávolítani
- károsodott ill. repedezett alapfelületek: tapasszal (Baumit StarContact, Baumit Rögzítő Tapasz) átsimítani és adott esetben Baumit StarTex üvegszövetrel erősíteni.

**Alapfelület előkészítésével kapcsolatos tudnivalók:****Feldolgozás:**

Az alapfelület legyen szilárd és száraz. A Baumit UniPrimer alapozót teljes felületen, egyidejűleg hordjuk fel. Kétrétegű felhordás esetén (pl. különböző nedvszívású felületek) minden munkafázis között tartuk be a megfelelő várakozási időt: min. 24 óra.

A Baumit UniPrimer alapozót lassú járású keverővel alaposan keverjük fel. Ne adjunk hozzá más terméket. A Baumit UniPrimer alapozót hengerrel vagy ecsettel hordhatjuk fel. Egyidejűleg, megszakítás nélkül dolgozzunk.

**Rétegfelépítés:**

1 x Baumit UniPrimer  
1 x Baumit vékonyvakolatok (vödörös ill. zsákos, ld. Felhasználás)

**Általános megjegyzések:**

A levegő, az anyag és az alapfelület hőmérséklete +5 °C felett legyen a feldolgozás és a kötés ideje alatt.

A homlokzatot megfelelő módon védjük a közvetlen napsugárzástól, esőtől vagy erős szélről (pl. állványvédő háló).

A levegő magas páratartalma vagy alacsonyabb hőmérséklet esetén a száradási idő meghosszabbodhat.

Minden további réteg felhordása esetén a 24 órás várakozási időt be kell tartani.

**Biztonsági intézkedések:**

A munkafelület környezetét különösen üveg, kerámia, klinker, természetes kő, lakk és fém felületeket védjük.

Adott esetben a szórófejet bő vízzel öblítsük le. Ne várjuk meg a teljes kiszáradást és szilárdulást.

A szerszámokat és készülékeket használat után vízzel tisztítsuk meg.

---

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.